

Plyguard Phon

с HPL

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту:	ТУ 5512-012-00255214-2012	
Материал:	берёзовый шпон, пропитанный антипиреном	
Толщины панели, мм:	16, 18, 21, 23	
Толщины пробки, мм:	4, 6	
Толщины HPL:	0,8, 1, 1,3, 1,6	
Форматы, мм:	Производственная площадка: Власть труда 1500x1500, 2440x1220, 2500x1250, 2950x1500, раскрой под нужный формат	
Покрытие:	HPL/HPL (пластик/пластик)	
Вид упаковки:	фанерная	
Звукоизоляция, дБ:	не менее 32	
Плотность, кг/м ³ :	830-860	
Влажность, %:	не более 10	
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:		не менее 22
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов (из пласти), Н/мм:		не менее 95
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м2):	0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E1	
Группа горючести (ГОСТ 12.1.044-89):		трудногорючая
Группа материала по токсичности продуктов горения:		T2 (умеренноопасный)
Группа материала по дымообразующей способности:		D2 (умеренная)
Группа материала по распространению пламени:		RP1 (нераспространяющий)
Группа материала по горючести:		Г1 (слабогорючий)
Группа материала по воспламеняемости:		B2 (умеренновоспламеняемый)
Гарантийный срок хранения:	1 год со дня изготовления (согласно ТУ)	
Гарантийный срок службы:	6 месяцев (по договору)	

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.