

Plyguard Phon

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

| | |
|--|--|
| Соответствие стандарту: | ТУ 5512-012-00255214-2012 |
| Материал: | берёзовый шпон, пропитанный антипиреном |
| Толщины фанеры, мм: | 16, 18, 21, 23 |
| Толщины пробки, мм: | 4, 6 |
| Форматы, мм: | Производственная площадка: Власть труда 1500x1500, 2440x1220, 2500x1250, 2950x1500, раскрой под нужный формат |
| Вид упаковки: | фанерная |
| Сорта: | 1/2 (В/ВВ), 2/2 (ВВ/ВВ), 2/3 (ВВ/СР), 2/4 (ВВ/С), 3/3 (СР/СР), 3/4 (СР/С), 4/4 (С/С) |
| Тип поверхности: | нешлифованная (НШ) и шлифованная с двух сторон (Ш2) |
| Звукоизоляция, дБ: | не менее 31 |
| Плотность, кг/м ³ : | не более 900 |
| Влажность, %: | 5-10 |
| Покрытие: | нет |
| Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа: | не менее 18 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов (из пласти), Н/мм: | не менее 90 |
| Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м ²): | 0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E0,5 |
| Группа горючести (ГОСТ 12.1.044-89): | трудногорючая |
| Группа материала по токсичности продуктов горения: | T2 (умеренноопасный) |
| Группа материала по дымообразующей способности: | D2 (умеренная) |
| Группа материала по распространению пламени: | РП1 (нераспространяющий) |
| Группа материала по горючести: | Г (слабогорючий) |
| Группа материала по воспламеняемости: | В1 (трудновоспламеняемый) |
| Гарантийный срок хранения: | 1 год со дня изготовления (по ТУ) |
| Гарантийный срок службы: | 6 месяцев (по договору) |

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

