

ФСФ

(марка фанеры)

Plyterra Birch Exterior

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту: ГОСТ 3916.1-2018

Толщины, мм:	Власть труда: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 35	Плайтерра: 4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40
Форматы, мм:	1525x1525 раскрой под нужный формат	2440x1220 или 1220x2440, 2500x1250 или 1250x2500
Виды упаковки:	фанерная	плёнка, фанера
Сорта:	1/2 (В/ВВ), 2/2 (ВВ/ВВ), 2/3 (ВВ/СР), 2/4 (ВВ/С), 3/3 (СР/СР), 3/4 (СР/С), 4/4 (С/С)	
Тип поверхности:	нешлифованная (НШ) и шлифованная с двух сторон (Ш2)	
Порода древесины:	берёза	
Плотность, кг/м ³ :	680-720 (730 – Власть труда)	
Влажность, %:	5-10	
Покрытие:	нет	
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч х м ²):	0,1-0,3 мг/ч х м ² класс эмиссии формальдегида: E0,5	
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 25	
Предел прочности (при растяжении вдоль волокон), МПа:	не менее 30	
Модуль упругости (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 7000	
Гарантийный срок хранения:	5 лет со дня получения потребителем (по ГОСТу)	

Предельные отклонения:

Длина и ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1220, 1250	±3,0
2440, 2500	±4,0

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.