

ФОБ

(марка фанеры)

Plyterra CrystalPly

(наименование продукта)



Технические характеристики продукта:

Соответствие стандарту:	ГОСТ 53920-2010
Материал:	берёзовый шпон (марка источника: ФСФ)
Толщины, мм:	4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35
Форматы, мм:	Производственная площадка: Плайтерра 2440x1220 или 1220x2440, 2500x1250 или 1250x2500, раскрой под нужный формат
Сорта:	по запросу
Плотность, кг/м ³ :	680-720
Влажность, %:	5-10
Тип поверхности:	F/F (гладкая/гладкая)
Виды упаковки:	плёнка, фанера
Покрытие:	меламиновая плёнка: прозрачная – 120 г/м ²
Обработка торцов:	по запросу
Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч x м ²):	0,1-0,3 мг/ч x м ² класс эмиссии формальдегида: E0,5
Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 25
Предел прочности (при растяжении вдоль волокон), МПа:	не менее 30
Модуль упругости (при статистическом изгибе), МПа:	не менее 7000
Гарантийный срок хранения:	5 лет со дня получения потребителем (по ГОСТу)

Предельное отклонение:

Длина и ширина листов фанеры	Предельное отклонение
1200, 1220, 1250	±3,0
2400, 2440, 2500	±4,0

Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.