


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
"ЭКСПЕРТЛАБ"

142117, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСК,  
ПАРКОВАЯ УЛИЦА, 2Б

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.33  
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 05.05.2026

ПОЧТА LAB\_EXPERTTEST@MAIL.RU



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «ЭкспертЛаб»

Н.С. Кайль

Лаборант



Протокол испытаний № 54-0119М-07.12-24.3 от 27.03.2024

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория "ЭкспертЛаб" 142117, Московская область, Подольск, Парковая улица, 2Б
Свидетельство о признании компетентности	№ РОСС RU.32248.04СЕЛО.1.33
Срок действия	с 05.05.2023 по 05.05.2026
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «КВАЗАР» 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Туполева, дом 31, строение 1, офис 223
Изготовитель:	Акционерное общество «Плайтерра». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 431105, Россия, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, рабочий поселок Умет, улица Ленинская, дом 1.
Тип объекта испытаний:	Брикеты древесные топливные. Объём пробы - 3шт (15 см X 6см X 9,5 см )
Программа испытаний:	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018 пп.1.1. 1.3. «Брикеты древесные топливные. Технические условия»
Общие условия испытаний	Температура окружающего воздуха: 22 °С; Относительная влажность воздуха: 42 %.
Дата проведения испытаний:	19.03.2024 – 27.03.2024

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения  
Испытательной лаборатории «ЭкспертЛаб».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:**

Таблица 1

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
Размеры, см	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	15 x 6 x 9,5	15 x 6 x 9,5
Сечение, мм	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	60 x 100	60 x 100
Вес, г	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	0,83	0,83
Теплотворная способность, ккал/дм <sup>3</sup>	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	891-2600	940
Теплотворная способность, кВт·ч/м <sup>3</sup>	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	1033-3016	2030
Древесина, %	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	50,0-88,00	81
Влага, %	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	5,0-12,00	7,5
Летучие фенолы, мкг/дм <sup>3</sup>	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	Не допускаются	Не обнаружено
Формальдегид, мкг/дм <sup>3</sup>	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	Не допускаются	Не обнаружено
Маркировка	ТУ 16.10.22.120-001-51156264-2018	Каждый брикет маркируется надписью «RUF». Маркировка наносится методом прессования непосредственно на продукт. Каждая партия продукции сопровождается паспортом продукции	Данная маркировка на брикетах есть.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории «ЭкспертЛаб».